

# MADEIRA

## Technisches Datenblatt

09.07.2021

### CLASSIC No. 40

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Artikelbeschreibung     | Viscose Stickgarn          |
| Materialzusammensetzung | 100% Viscose [Filament]    |
| Feinheit                | 135 dtex x 2 / 120 den x 2 |
| Aufmachung              | 1000 m Spule / 5000 m Kone |
| Nadelempfehlung         | 65/9 – 75/11               |

#### Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

|                                                                                              |                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Waschechtheit (bei 95°C)                                                                     | DIN EN ISO 105-C04/M & S C4A | 4-5 |
| Wasserechtheit (4 Stunden bei 37°C)                                                          | DIN EN ISO 105-E01/M & S C6  | 4-5 |
| Reibechtheit trocken (10x Reiben auf trockenem weißen Stoff)                                 | DIN EN ISO 105-X12/M & S C8  | 4   |
| Reibechtheit nass (10x Reiben auf nassem weißen Stoff)                                       | DIN EN ISO 105-X12/M & S C8  | 3-4 |
| Echtheit bei Trockenreinigung                                                                | DIN EN ISO 105-D01           | 4-5 |
| Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz | DIN 53160-1                  | 4-5 |
| Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz  | DIN 53160-2                  | 4-5 |

#### Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

|                                                                           |                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)                              | DIN EN ISO 105-B02 | 6-7 |
| Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen. |                    |     |

#### Mechanisch - Technologische Werte

|                                               |                 |           |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Reißkraft (mittlere Höchstzugkraft in cN)     | DIN EN ISO 2062 | ca. 680cN |
| Dehnung (mittlere Höchstzugkraftdehnung in %) | DIN EN ISO 2062 | ca. 18%   |
| Kochschrumpf                                  | DIN 53866 T2    | 1-2 %     |

#### Pflegekennzeichnung



#### Farbkartennummer

431

#### Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 6, Produktklasse I für Babyartikel



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.