# MADEIRA Technisches Datenblatt

03.2022

# **FS No. 20**

Artikelbeschreibung	Metallisiertes Stickgarn
Materialzusammensetzung	80% Viskose, 20% metallisiertes Polyester
Feinheit	dtex 360 / den 320
Aufmachung	100 g Kone & 20 g Spule
Nadelempfehlung	100/16

## Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 60 °C)	DIN EN ISO 105-C03/M & S C4A	4-5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4-5
Reibechtheit trocken (10 x Reiben auf trockenem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x Reiben auf nassem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	3-4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4-5

## Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	3-4
Lichtechtheit mit Aenonbogemicht (100 Ota.)		J- <del>-</del>

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

#### Mechanisch-Technologische Werte

Reißkraft cN (mittlere Höchstzugkraft in Zentinewton)	DIN EN ISO 2062	ca. 540
Dehnung (mittlere Höchstzugkraftdehnung in %)	DIN EN ISO 2062	ca. 14%

### **Besonderer Hinweis zur Oxidation:**

Alle Farben in dieser Qualität sind oxidationsbeständig.

## Pflegekennzeichnung



Farbkartennummer 73

# Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 4, Produktklasse II



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.



Zinkmattenstraße 38 D-79108 Freiburg Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00 E-Mail: service@madeira.de

